



FICHE TECHNIQUE POLYETHYLENE TRESSE 3,8mm JAUNE FLUO ET ORANGE

CONSTRUCTION ; gaine 16 fuseaux + âme câblée

MATIERE PREMIERE ; polyéthylène monofil

CHARGE RUPTURE THEORIQUE ; 130 kgs

ALLONGEMENT de 15 % à la rupture

SENSIBLE aux hydrocarbures chlorés

RESISTE aux bases, acides et solvants

REACTION A LA CHALEUR ; point de fusion 130°

DENSITE 0,95

CHARGE CONTINUE conseillée à 25 kgs

NB ; caractéristiques basées sur les données du fournisseur de la matière première et ce à titre d'information. Elles n'ont pas un but d'assurance légale pour une utilisation spécifique ou de définir son efficacité pour un usage concret.